


Acustio™

Filc kategorija C
Category C Felt
Filz Stoffgruppe C


C494



C499




C450




C456



C446



C424



C426



C438



C409



C400ML




C494ML



C496ML



C450ML




C446ML




C424ML



C423ML



C426ML



C438ML



C409ML



Specyfikacja produktu

Product specification

Produktspezifikation

Dane techniczne
Technical data
Technische Daten

Skład surowcowy Composition Rohstoffzusammensetzung	100% Polyester
Masa powierzchniowa Mass per unit area Oberflächenmasse	500 ±10% g/m ²
Grubość Thickness Dicke	3 ±10% mm
Trudnozapałność Flammability Brandschutz	EN 13501-1+A1 B-s1, d0, ASTM E-84-18 Class A
Pochłanianie dźwięku Sound absorption Schallabsorbierung	UNE-EN ISO 354: αW=0,15 (H)